

CLEARFOL® **500 µm Uv** (527)

Super Windows Print Square

(Cristal Laminado-Serigrafiado)

Propiedades Characteristics	Unidad Units	Norma Test Method	Valor Limit Value
Composición: Composition:			PVC Flexible Flexible PVC
Espesor: Thickness:	µm		500 microns ± 5%
Densidad: Density:	gr/cm3	ASTM D-792	1,27 grs/cm3
Peso metro cuadrado: Weight Square meter:	gr/m2	ASTM D-792	620 grs ± 5%
Ancho de bobina Width roll:	cm		140
Metros bobina: Roll meters:	m		30
Peso rollo: Roll Weight	Kg		27
Resistencia a la tracción: Tensile strength:	Mpa	ASTM D-882	MD = 20 >/=15 TD = 21 >/=15
Alargamiento en la rotura: Elongation at break:	%	ASTM D-882	MD = 275 >200 TD = 300 >200
Resistencia rayos Uv: Ultraviolet Resistant:		Weather meter machine	Blue Scale = 5 minimum
Contracción longitudinal: Longitudinal Contraction:	60 °C %		- 3 % maximum
Rango de temperatura: Temperature resistance:	°C		- 20 °C + 70 °C
Conductividad térmica Thermal conductivity	W/m.k.		0.16
Comportamiento al fuego Fire behaviur:			Autoextinguible Self-extinguishing
Reach norm:			OK

Certificados: Certificates:	Determinación del factor protección ultravioleta Determination of the UV factor UNE EN 13758-1:2002 +A1-2007	Aitex Lab. 2020AN0931
---------------------------------------	--	--------------------------

Normas de limpieza: Cleaning standard:	Limpiar con abundante agua y jabón neutro. Puede usarse con precaución alcohol etílico. Nunca usar disolventes. No usar percloroetileno o lavado en seco. Clean with plenty of water and neutral soap.. Can be used with caution ethyl alcohol. Never use solvents. Do not use or perchloroethylene or dry cleaning.
--	---

Esta información está basada en los resultados de experiencias y test , y suministrada como guía.
This information is based on results from experience and tests and given to be used as guideline

