

CLEARFOL® 500 µm HT - FR

Características Features	Unidad Unit	Valor Value
Composición Composition	%	PVC
Peso Weight	gr/m2	625
Espesor Thickness	mm	0,5
Ancho Width	cm	137
Longitud pieza Roll length	m	30
Resistencia a la Tracción Tensile Strength	Kg/cm2	L: 220 T: 210
Alargamiento a la Rotura Elongation at break	%	L: 380 T: 420
Estabilidad dimensional Shrinkage average	%	< 3%
Solidez de color Color Fastness	BW	min. 5
Comportamiento al fuego Flame retardancy	UNE 23727 & DIN 4102	M2 & B2
Factor de protección UV UV Protection Factor	UPF	50+

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual. The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.

EXPAFOL, SL
C/Leonard Torres Quevedo, 14
Pol. Ind. Coll de la Manyà
08403 - GRANOLLERS (Barcelona · Spain)
www.expafol.com

