



FLEXITOP 301



+200°C



370 g/m²



1.55 m

APPLICATIONS : Extreme temperatures : cover for temperature sensitive equipment, asphalt dump truck covers... / **Chemical resistance :** spillage trays...

[FR] Températures extrêmes : Couverture d'équipements sensibles à la température, bâches de benne pour le transport d'enrobé... / Résistance chimique : bacs de rétention...

[DE] Extremtemperaturen : Abdeckung für kälteempfindliche Geräte, Transportplanen für Bitumensand... / Chemische Beständigkeit : Auffangbecken...

[ES] Temperaturas extremas : fundas de equipos sensibles a la temperatura, lonas de cubas para el transporte de aglomerado asfáltico... Resistencia química : contenedores de retención...

[IT] Temperature estreme : destinato ai settori del rivestimento di attrezzature in genere e del trasporto di bitumi per asfalto. Resistenza chimica : collettori...

FLEXITOP 301

Base cloth Support / Trägergewebe Soporte / Supporto	HT Polyester
Width Laize / Breite / Ancho / Altezza	1.55 m
Length Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza	50 ml
Coating Enduction / Beschichtung Revestimiento / Spalmatura	Silicone 2 sides
Total weight Poids Total / Gesamtgewicht Peso total / Peso totale	370 g/m ²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 Résistance rupture / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura	180 / 140 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo	30 / 25 daN
Temperature resistance > ISO 4675 Températures d'utilisation Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura Resistenza alla temperatura	-70°C +200°C (PI LAB 57)
Assembly Confection / Confection / Confección / Confezione	Stitching

Asphalt market :

- > Easy to clean, even with solvents.
- > The non-stick surface prevents asphalt from sticking and hardening the fabric.
- > Safer operations for dump truck drivers : no need to climb onto the truck to manipulate the cover.
- > Protects against heat loss during the transport of the asphalt.

... Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com



Resists to extreme temperatures from -70°C to +200°C permanently, remaining supple and intact.

- > No degradation at -70°C : no cracking (ISO 4675)

[FR] Résiste aux températures allant de -70°C à +200°C en permanence, tout en restant souple et intact

- > Aucune dégradation du Flexitop 301 à -70°C : pas de craquelure (ISO 4675)

[DE] Flexitop 301 hält dauerhaften Extremtemperaturen von - 70 °C bis + 200 °C stand und bleibt dabei flexibel und unbeschädigt

- > Keine Beschädigung von Flexitop 301 bei - 70 °C: keine Risse (ISO 4675)

[ES] Resiste temperaturas extremas que van desde -70°C a +200°C de forma permanente, manteniéndose flexible e intacto

- > Sin degradación de Flexitop 301 a -70°C: sin grietas (ISO 4675)

[IT] Resiste alle temperature estreme che vanno dai -70°C ai +200°C continui, restando morbido e intatto

- > Nessun deterioramento del Flexitop 301 a -70°C: nessuna crepa (ISO 4675)



Chemical resistance, tested with :

- > Oil ASTM-1
- > Diesel and many other possibilities, please contact us.

[FR] Résistance chimique

- > Huile ASTM-1
- > Gasoil et bien d'autres, consultez-nous.

[ES] Resistencia química

- > Aceite ASTM-1
- > Gasoil y mucho más, consúltenos.

[DE] Chemische Beständigkeit

- > Öl ASTM-1
- > Diesel und vielen anderen, kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

[IT] Resistenza chimica

- > Olio ASTM-1
- > Gasolio e altro, chiedete maggiori informazioni.

[FR] Marché de l'enrobé

- > Facile à nettoyer, même avec des solvants.
- > Anti-adhérent : l'enrobé ne colle pas à la toile et lui évite de se rigidifier.
- > Sécurité pour le chauffeur de camion : manipulation sans effort à partir du sol.
- > Evite la déperdition de chaleur pendant le transport des enrobés.

[ES] Sector del aglomerado asfáltico

- > Fácil de limpiar, incluso con disolventes.
- > Antiadherente: el aglomerado asfáltico no se pega a la tela y así se evita su endurecimiento.
- > Seguridad para el conductor de camiones: manipulación sin esfuerzo desde el suelo.
- > Evita la pérdida de calor durante el transporte de aglomerado asfáltico.

[DE] Markt für Bitumensand

- > Einfach zu reinigen, sogar mit Lösungsmitteln.
- > Nicht haftend: Der Bitumensand haftet nicht am Tuch und macht es nicht steif.
- > Sicherheit für den Lkw-Fahrer: mühelose Handhabung vom Boden aus.
- > Verhindert Wärmeverlust beim Transport von Bitumensand.

[IT] Mercato del rivestimento

- > Facile da pulire, anche con solventi.
- > Antiaderente: il rivestimento non si incolla alla tela e gli evita di irrigidirsi.
- > Sicurezza per il conducente del camion: movimentazione senza sforzo a partire dal pavimento.
- > Riduce dispersione di calore durante il trasporto dei materiali bituminosi per asfalto e altro.



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

