


Serge Ferrari



Stamskin
Top club

A unique durability
Una durabilidad única





F4340-5029P



F4340-20279P



F4340-20237P



F4340-20278P



F4340-20253P




F4340-20286P




F4340-20285P



F4340-20129P



F4340-20283P



F4340-20281P




F4340-20280P



F4340-20282P



F4340-07445P



F4340-20284P



F4340-00002P

Applications - Aplicaciones

Chairs, armchairs and sofas upholstery - Tapizado de sillas, sillones y sofás

Seating elements for public areas - Asientos para zonas públicas



- **Easy going:** high flexibility of the material for a perfect finish
Fácil de usar: alta flexibilidad del material para un acabado perfecto
- **Safe for the user:** phthalate free, highly cleanable and meet fire resistance standards
Seguro para el usuario: libre de ftalatos, de fácil limpieza y cumple con los estándares de resistencia al fuego
- **Elegant:** a classic leather grain for a timeless chic design
Elegante: un grabado de cuero clásico para un diseño elegante y atemporal

The Stamskin quality with
classic elegance

La calidad Stamskin con una
elegancia clásica



Stamskin

Top club

■ Technical properties - Propiedades técnicas

Standards - Normas

Description - Descripción	Multi-layer composite - Composite multi capas	
Base cloth - Soporte	Polyamide-jersey - Poliamida-jersey	
Width - Ancho	Approx. 140 cm - 55.1 inches	
Weight - Peso	780 g/m ² - 23 oz/yd ²	EN ISO 2286-2
Thickness - Espesor	1.0 - 1.2 mm • 1000-1200 μ	ISO 5084

■ Physical properties - Propiedades físicas

Elongation under load 125 N/5 cm Alargamiento bajo carga 125 N/5 cm	> 35% / > 55% (warp/weft) - (urdimbre/trama)	EN ISO 1421
Tensile strength Resistencia a la tracción	> 440 N / 5 cm / > 280 N / 5 cm (warp/weft) - (urdimbre/trama)	EN ISO 1421
Tear strength Resistencia al desgarro	> 25 N / > 15 N > 120 000 cycles (warp/weft) - (urdimbre/trama)	EN ISO 13937/1
Abrasion resistance (norms, cycles) Resistencia a la abrasión (normas, ciclos)	> 120 000	EN ISO 5470-2 Martindale
Flexing resistance (no damage, cycles) Resistencia a los pliegues (ciclos sin daños)	400 000	EN ISO 7854
Light stability Estabilidad a la luz	GS = 4 at 700 h - GS = 4 a 700 h	ASTMG154: UVA340
Mold resistance - Resistencia al moho	Degree 0, excellent - Grado 0, excelente	EN ISO 846-A
Extreme working temperatures Temperaturas extremas de uso	-20°C / +70°C - -4°F / 158°F	

■ Flame retardancy - Reacción al fuego

Switzerland - Suiza	5.3	SN 198898 - VKF/AEAI
Italy - Italia	Class 2 - Clase 2	UNI 9177/87
Germany - Alemania	Class F1	DIN 53438 -3
France - Francia	M2 F4	NFP 92.507 NFP 16-101-102
United States - Estados Unidos	Pass - Conforme Class 1	CAL TB 117-2013 NFPA 260
Australia - Australia	Pass - Conforme Group 2	AS / NZS 1530-3 AS/NZS 3837
Test cigarette / match - Test cigarrillo / cerilla	No fire - Sin ignición	EN 1021.1 - 1021.2
Marine test - Test marino	Pass - Conforme	IMO MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex 1 part 8
Aeronautical test - Test aeronáutico	Pass - Conforme	FAR/JAR25-853/855

■ Management systems - Sistemas de gestión

Quality - Calidad	ISO 9001
Environment - Medio ambiente	ISO 14001

■ Certifications, labels, warranties - Certificaciones, labels, garantías



**5 years
guarantee**

**Phthalate
free**

**Swiss
made**

**Smart Coating
Technology**

Quoted technical characteristics are average values with a +/- 5% tolerance. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data.

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/- 5%. Nuestros productos están sujetos a evolución según los progresos técnicos, reservándonos el derecho de modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.